



Προϊόντα DIY BOSTIK HARD PLASTICS

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **BOSTIK HARD PLASTICS** είναι ισχυρή, γρήγορη, διαφανής κόλλα ειδική για συγκολλήσεις των περισσότερων σκληρών πλαστικών με μεγάλη αντοχή στο νερό και στη υγρασία.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Πολύ ισχυρή δύναμη συγκόλλησης
- Πολύ γρήγορη συγκόλληση
- Εύκολη εφαρμογή
- Συγκόλληση πολλών υλικών
- Αντοχή στο κρύο και στη θερμοκρασία (-20°C - +60°C)
- Εξαιρετική αντοχή στην υγρασία

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Η **HARD PLASTICS** κολλάει τα περισσότερα σκληρά πλαστικά όπως PVC-U, ακρυλικά, σκληρή πολυστερίνη, και διάφανα πλαστικά. Η **HARD PLASTICS** κολλάει επίσης, ξύλο, μέταλλο και δέρμα.

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η **HARD PLASTICS** δεν είναι κατάλληλη για πολυαιθυλένιο, πολυπροπυλένιο και τεφλόν. Δεν μπορεί να χρησιμοποιηθεί σε αντικείμενα που περιέχουν ζεστά υγρά.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες που θα κολλήσετε είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες
2. Απλώστε ομοιόμορφα την κόλλα και στις δύο επιφάνειες
3. Αφήστε την κόλλα σχεδόν να στεγνώσει (περίπου 1 λεπτό)
4. Πιέστε τις δύο επιφάνειες με δύναμη μέχρι να επιτευχθεί η συγκόλληση
5. Τοποθετήστε το καπάκι της κόλλας αμέσως μετά από τη χρήση
6. Η πλήρης δύναμη συγκόλλησης επιτυγχάνεται σε 24 περίπου ώρες

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Ο καθαρισμός της **BOSTIK HARD PLASTICS** γίνεται με σαμπόν πριν στεγνώσει η κόλλα. Υπολείμματα πολυμερισμένης κόλλας μπορούν να καθαριστούν μόνο με μηχανικά μέσα.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Ρευστή
Χρώμα: Διαφανές
Άρωμα: Κετόνης
Χημική σύνθεση: Συνθετική ρητίνη
Διαλύτης: Μίγμα βουτανόνης και ακετόνης
Ιξώδες: Χαμηλό
Στερεά: Περίπου 27% κατά βάρος
Ειδικό βάρος: 0.92 περίπου
Ευφλεκτικότητα: Πολύ εύφλεκτο
Σημείο ανάφλεξης: -17°C
Αντοχή στο νερό: Καλή
Αντοχή στη θερμοκρασία: -20°C έως +60°C ανάλογα με τις συνθήκες εφαρμογής
Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C – 30°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε ξηρό χώρο με θερμοκρασία +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής σε κλειστή συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σωληνάριο 20ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

20ml

ΚΩΔΙΚΟΣ

00619

BARCODE

5000399006190

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Υγρό και ατμοί πολύ εύφλεκτα. Προκαλεί σοβαρό οφθαλμικό ερεθισμό. Μπορεί να προκαλέσει υπνηλία ή ζάλη. Μακριά από θερμότητα/σπινθήρες/γυμνές φλόγες/θερμές επιφάνειες. – Μην καπνίζετε. Μακριά από παιδιά. Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο. Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο. ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε. Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Ο περιέκτης διατηρείται ερμητικά κλειστός. Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς κανονισμούς. Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο. Περιέχει εποξειδικές ενώσεις. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση. EUH208 Περιέχει BISPHENOL A-EPICHLORHYDRIN EPOXY RESIN (NUMBER AV MW<700). Ενδέχεται να προξενήσει αλλεργική αντίδραση.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr






Προϊόντα DIY BOSTIK HARD PLASTICS

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

