



Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι CERAFIX & GROUT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **CERAFIX & GROUT** είναι εξαιρετικά ισχυρή λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων σε μορφή πάστας έτοιμη για χρήση. Περιέχει αδρανή επιλεγμένη κοκκομετρία, ακρυλικές ρητίνες και ειδικά πρόσθετα που προσδίδουν εξαιρετική πρόσφυση των πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες. Έχει εξαιρετική αντοχή στην υγρασία και υψηλή απόδοση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμη για χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε όλες τις επιφάνειες
- Μεγάλος ανοιχτός χρόνος
- Αντοχή στην υγρασία
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση και αρμολόγηση κεραμικών πλακιδίων, διακοσμητικών τούβλων και ψηφίδων σε τοίχους και δάπεδα απότσιμεντοκονία, ελαφρομπετόν, γυψοσανίδες,τσιμεντοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, MDF κλπ.
- Συγκόλληση σε ποικιλία από πορώδη υλικά όπως αγυάλιστα μάρμαρα, πορομπετόν,τσιμεντόπλακες κλπ.
- Είναι κατάλληλη για μπάνια και βρεχόμενες επιφάνειες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες εφαρμογής είναι επίπεδες, καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες και ρύπους.
2. Σε περίπτωση που η επικόλληση γίνεται σε γυψοσανίδες, νοβοπάν, ξύλο, MDF, καπλαμά συνιστάται να περαστεί η επιφάνεια πρώτα με ακρυλικό αστάρι ISOCRYL DUR ή ISOCRYL DUR AQUA για βελτίωση της πρόσφυσης - υγραμμώνωσης.
3. Για εφαρμογές πάνω σε καινούργια επίστρωση σοβά πρέπει να μεσολαβήσει μία χρονική περίοδος τουλάχιστον 4 εβδομάδων για να «τραβήξει» ο σοβάς.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα που επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο του πλακιδίου και του υποστρώματος.
2. Τοποθετήστε τα πλακίδια εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση εντός 20 - 40 λεπτών, πριν σχηματισθεί κρούστα στην επιφάνεια της κόλλας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε πολύ ξερό και απορροφητικό υπόστρωμα.
3. Απομακρύνετε τυχόν περίσσειμα κόλλας με βρεγμένο σφουγγάρι πριν στεγνώσει η κόλλα.
4. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει η αρμολόγηση με το ίδιο υλικό μετά από 12 ώρες περίπου.

Συνιστάται να γίνεται δοκιμή καταλληλότητας των υλικών για κάθε εφαρμογή.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην προσθέτετε νερό στη κόλλα διότι έτσι μειώνεται η δύναμη συγκόλλησης και η στεγανότητα της κόλλας.
- Όταν η κόλλα αρχίζει να σφίγγει ανακατέψτε την καλά με τη σπάτουλα.
- Οι επιφάνειες μπορούν να χρησιμοποιηθούν τουλάχιστον 7 μέρες μετά την αρμολόγηση (μπάνια και κουζίνες).

ΑΠΟΔΟΣΗ

1 – 3 kg/m²

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Πάστα ακρυλικής βάσης

Χρώμα: Λευκό

Οσμή: Χαρακτηριστική ακρυλικών ρητινών

Ελάχιστη Θερμοκρασία Σχηματισμού Φιλμ: +5 °C

Ιξώδες: 200.000 ± 20.000 cPs (25 °C)

Στέγνωμα: 10 – 20 ώρες ανάλογα με το βαθμό απορροφητικότητας του υποβάθρου και τη θερμοκρασία και υγρασία της ατμόσφαιρας.

Ανοιχτός χρόνος: 20-40 λεπτά ανάλογα με την θερμοκρασία περιβάλλοντος

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5^o-30^oC. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, κλειστά δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι CERAFIX & GROUT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

1 kg + 250gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ, 5kg + 500gr ΔΩΡΕΑΝ ΠΡΟΪΟΝ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg + 250gr ΔΩΡΕΑΝ	01740	5204094017400
5kg + 500gr ΔΩΡΕΑΝ	01744	5204094017431

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει Poly[oxy(methyl-1,2-ethanediyl)], α-(methylphenyl)-ω-hydroxy-, μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μέρους έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

