



# Αστάρια

## ISOCRYL PRIMER DUR

### Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOCRYL PRIMER DUR** είναι εξαιρετικά ισχυρό διαφανές, ακρυλικό αστάρι οργανικού διαλύτου ενισχυμένο με νανομοριακά σωματίδια με ισχυρή πρόσφυση και μεγάλη διεισδυτικότητα. Είναι κατάλληλο για προστασία και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών και οικοδομικών επιφανειών εσωτερικών και εξωτερικών χώρων..

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε πορώδεις επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα στο τελικό χρώμα / μονωτικό
- Ισχυρή αγκύρωση με νανομοριακά σωματίδια
- Εξασφαλίζει καλύτερη πρόσφυση και άπλωμα για το τελικό φινιρίσμα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα εξωτερικών και εσωτερικών τοίχων, προσόψεων από σοβά, μπετόν, τούβλα, πέτρα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα πριν την τελική βαφή με ακρυλικά / πλαστικά χρώματα ή ελαστομερή καθέτων επιφανειών.
- Αστάρωμα ταρατσών πριν την εφαρμογή μονωτικών υλικών.
- Αστάρωμα οικοδομικών επιφανειών πριν τη σφράγιση με ειδικές ελαστομερείς μαστίχες
- Σταθεροποίηση και ισχυροποίηση τσιμεντοειδών δαπέδων που έχουν χαλάσει ή τρίβονται και παρουσιάζουν κιμωλίαση (παρουσία τσιμεντόσκονης στην επιφάνεια).

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

##### Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη, λάδια και σαθρά υπολείμματα. Απομακρύνουμε σαθρά βουρτσίζοντας με μια ατσαλόβουρτσα.
2. Αν υπάρχουν ρωγμές ή ανοίγματα, θα πρέπει να διευρυνθούν να ασταρωθούν και να σφραγιστούν με ελαστομερή ακρυλικό

3. στόκο FLEX ή πολυουρεθανική μαστίχη BONDFLEX. Για μεγάλα ανοίγματα χρησιμοποιήστε αφρόστοκο SUPER LITE.

#### Εφαρμογή

1. Εφαρμόζουμε με ρολό, πινέλο ή airless spray ένα χέρι ISOCRYL PRIMER DUR αραιωμένο με white spirit ή νέφτι έως 50% για ταρατσες και έως 100% για τοίχους.
2. Για πολύ σαθρές επιφάνειες συνιστάται η εφαρμογή 2 - 3 στρώσεων.
3. Το χρονικό διάστημα μεταξύ των επαλείψεων πρέπει να είναι από 2 - 3 ώρες.

#### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με white spirit.

#### ΑΠΟΔΟΣΗ

Τοίχοι: 10 - 15m<sup>2</sup>/Lt

Ταρατσες: 5 - 8m<sup>2</sup>/Lt

#### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Λεπτόρρευστο υγρό

**Χρώμα:** Διάφανο

**Οσμή:** Χαρακτηριστική

**Σημείο Ανάφλεξης:** >45°C Abel (MPA)

**Τάση ατμών (20°C):** 420Pa (MPA)

**Ειδικό βάρος :** 800-840 kg/m<sup>3</sup> 25°C

**Ιξώδες:** 30-40 sec FORD CUP 4 25°C

**Διαλύτη :** white spirit, νέφτι

**Αντοχή:** Σε τριβή εξαιρετική

**Ευφλεκτικότητα:** Εύφλεκτο

**Χρόνος στεγνώματος:** 2 - 3 ώρες

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/η(Δ) "Συνδεδετικά αστάρια": 750 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 730 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5<sup>o</sup> - 35<sup>o</sup>C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)





Αστάρια

ISOCRYL PRIMER DUR

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.08.2019

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Δοχείο 750ml	5137	5204094051374
Δοχείο 5Lt	5138	5204094051381
Δοχείο 16Lt	5139	5204094051398

750ml, 5lt, 16 lt

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Aquatic Chronic 3: H412 - Επιβλαβές για τους υδρόβιους οργανισμούς, με μακροχρόνιες επιπτώσεις Asp. Τοx. 1: H304 - Μπορεί να προκαλέσει θάνατο σε περίπτωση κατάποσης και διείσδυσης στις αναπνευστικές οδούς Flam. Liq. 3: H226 - Υγρό και ατμοί εύφλεκτα P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P280: Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/πρόσωπο P301+P310: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΚΑΤΑΠΟΣΗΣ: καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ/γιατρό P370+P378: Σε περίπτωση πυρκαγιάς: Χρησιμοποιείστε πυροσβεστήρα σκόνης ABC για τη κατάσβεση P403+P235: Αποθηκεύεται σε καλά αεριζόμενο χώρο. Διατηρείται δροσερό P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας EUH066: Παρατεταμένη έκθεση μπορεί να προκαλέσει ξηρότητα δέρματος ή σκάσιμο Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Αποστάγματα (πετρελαίου), ελαφριά κατεργασμένη με υδρογόνο (CAS: 64742-47-8); νάφθαΝάφθα (πετρελαίου), βαριά υδρογονοαποθειωμένα, < 0.1 % EC 200-753-7 (CAS: 64742-82-1); Αιθυλοβενζόλιο (CAS: 100-41-4)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: [www.evochem.gr](http://www.evochem.gr)

