



Αστάρια

ISOMIX BETON PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.10.2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BETON PRIMER** είναι εξαιρετικό χαλαζιακό αστάρι πρόσφυσης ακρυλικών ρητινών και χαλαζιακής άμμου. Εφαρμόζεται σε λείες και μη απορροφητικές επιφάνειες. (π.χ. τσιμεντοσανίδες, εμφανή μπετά, θερμομονωτικές πλάκες πολυστερίνης, πλακίδια κλπ.), προσδίδοντας μια αδρή επιφάνεια η οποία εξασφαλίζει την άριστη πρόσφυση στις ακόλουθες εφαρμογές. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον και δεν περιέχει διαλύτες.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Γέφυρα πρόσφυσης για εφαρμογή σοβά ή άλλων κονιαμάτων
- Στεγνώνει γρήγορα και δεν προκαλεί κιτρινίσματα
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή
- Χρωματισμένο για αναγνώριση περασμένης επιφάνειας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος.
- Είναι κατάλληλο για εμφανές μπετόν, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυρόδεμα, μάρμαρο, μωσαϊκό, ξύλο, και βαμμένα μέταλλα.
- Είναι κατάλληλο για αστάρωμα πριν τη συγκόλληση νέων κεραμικών πλακιδίων σε παλιά πλακίδια.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας λόγω της διαφορετικής ποιότητας και υφής των κεραμικών πλακιδίων.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υπολείμματα.

Εφαρμογή

1. Το **ISOMIX BETON PRIMER** είναι έτοιμο για χρήση - δεν χρειάζεται αραιώση.
2. Πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν την εφαρμογή του.
3. Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή με ειδικό σύστημα ψεκασμού.
4. Σοβάτισμα, στοκάρισμα, ή συγκόλληση μπορούν να γίνουν μετά το πλήρες στέγνωμα του υλικού, αλλά φροντίζοντας να μην σκονισθεί η επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

0,2 – 0,4 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλική ρητίνη

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Κεραμιδί, λευκό

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1,53 ± 0,05 kg/m³

Διαλύτης: νερό

Χρόνος επικάλυψης: 4 ώρες (25°C & 50% Σχετική Υγρασία)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κεραμιδί 1kg, 4kg, 15kg, Λευκό 4kg, 15kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg Κεραμιδί	07026	5204094070269
4kg Κεραμιδί	07027	5204094070276
15kg Κεραμιδί	07033	5204094070405
4kg Λευκό	7280	5204094072805
15kg Λευκό	7276	5204094072768

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν τη χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem[®]

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

