



Αστάρια

ISOMIX BOND PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.10.2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX BOND PRIMER** είναι αστάρι ενίσχυσης πρόσφυσης σοβάδων και άλλων διακοσμητικών τελικών επιχρισμάτων, με χαλαζιακό φινίρισμα. Εφαρμόζεται σε λείες ή μη λείες απορροφητικές επιφάνειες με σκοπό να βελτιώσει την πρόσφυση κονιαμάτων. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον και εξασφαλίζει άριστο αισθητικό και τεχνικό αποτέλεσμα. Ιδανικό για Συστήματα Εξωτερικής Θερμοπρόσοψης (ETICS).

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση και πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης σε χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Ικανότητα σφράγισης υποστρώματος
- Υψηλή διαπνοή
- Στεγνώνει γρήγορα και δέχεται επικάλυψη εντός 4 - 6 ωρών
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή, φιλικό στο χρήστη
- Χρωματισμένο για αναγνώριση περασμένης επιφάνειας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Αστάρωμα λείων απορροφητικών επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή τσιμεντοειδής σοβά ή κόλλας θερμοπρόσοψης.
- Αστάρωμα υποστρώματος πριν την εφαρμογή των έτοιμων τελικών σοβάδων σε συστήματα θερμοπρόσοψης.
- Αστάρωμα υποστρώματος πριν την εφαρμογή πατητής τσιμεντοκονίας.
- Κατάλληλο ως συνδετικό αστάρι παλαιάς και νέας στρώσης μπετού.
- Κατάλληλο για βαμμένες οικοδομικές επιφάνειες, εμφανές μπετόν, σοβά, οικοδομικά χρώματα, τσιμεντοσανίδα, γυψοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, αφρό πολυουρεθάνης.
- Κατάλληλο για βελτίωση πρόσφυσης τσιμεντούχας κόλλας πριν την διάστρωση πλακιδίων.
- Κατάλληλο για βελτίωση πρόσφυσης κονιαμάτων σε λείες ή μη απορροφητικές επιφάνειες.
- Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας λόγω της διαφορετικής ποιότητας και υφής των υλικών.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υπολείμματα.

Εφαρμογή

- Το **ISOMIX BOND PRIMER** είναι έτοιμο για χρήση - δεν απαιτείται αραιώση. Μπορείτε όμως να αραιώσετε έως 5% με νερό αν χρειαστεί.
- Πρέπει να ανακατεύεται καλά πριν την εφαρμογή του.
- Εφαρμόζεται με πινέλο, ρολό ή με ειδικό σύστημα ψεκασμού.
- Σοβάτισμα, στοκάρισμα, ή συγκόλληση μπορούν να γίνουν μετά το πλήρες στέγνωμα του υλικού, αλλά φροντίζοντας να μην σκονισθεί η επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

0,2 – 0,3 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλική ρητίνη

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Κεραμιδί

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1,50 ± 0,05 kg/m³

Διαλύτης: νερό

Χρόνος επικάλυψης: 4 – 6 ώρες (30°C & 50% Σχετική Υγρασία)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Κεραμιδί 1kg, 4kg, 15kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg	7327	5204094073277
4kg	7328	5204094073284
15kg	7329	5204094073291

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν τη χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem[®]

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

