



Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

ISOMIX FLEX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η ISOMIX ACRYLIC είναι λευκή ακρυλική κόλλα πλακιδίων τιμεντοειδύς βάσης σε μορφή κονιάματος. Αποτελείται από υψηλής αντοχής τιμέντο Portland, αδρανή επιλεγμένης κοκκομετρίας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ρητίνες που προσδίδουν άριστη πρόσφυση των πλακιδίων ακόμα και σε δύσκολες επιφάνειες. Παρέχει υψηλή δύναμη συγκόλλησης, αντοχή στην υγρασία, πολύ καλή εργασιμότητα, μεγάλο χρόνο εφαρμογής και μηδενική ολίσθηση. Είναι κατάλληλη για εσωτερική και εξωτερική χρήση. Κατατάσσεται ως κόλλα τύπου C1T σύμφωνα με το EN 12004.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλές αντοχές
- Ελαστικότητα
- Άριστη εργασιμότητα
- Άριστη πρόσφυση σε δύσκολες επιφάνειες
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Υψηλής ποιότητας πρώτες ύλες
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ευκολία εφαρμογής - ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Συγκόλληση παντός τύπου απορροφητικών και μη απορροφητικών πλακιδίων σε οριζόντιες και κάθετες επιφάνειες από τιμεντοκονία, σοβά, μπετόν, σκυρόδεμα, ψυφοσανίδες, τιμεντοσανίδες, πορομπετόν και άλλες συνήθεις οικοδομικές επιφάνειες.
- Συγκόλληση πλακιδίων γρανίτη και μαρμάρου, υαλοψηφίδων ή οποιουδήποτε άλλου φυσικού υλικού.
- Κατάλληλη για λουτρά, ταράσες, βεράντες, μωσαϊκά, παλαιά μάρμαρα και δάπεδα βαριάς κυκλοφορίας.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες εφαρμογής είναι επίπεδες, καθαρές, απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες και ρύπους.

2. Σε περιπτώσεις υψηλών θερμοκρασιών, ή πολύ απορροφητικών επιφανειών διαβρέξατε χωρίς να αφήνετε λιμνάζοντα νερά.

Ανάμιξη

1. Σε καθαρό δοχείο προσθέστε 6,5–7,5kg νερό και υπό ανάδευση το περιεχόμενο ενός σάκου 25 kg.
2. Αναμίξτε με αναδευτήρα χαμηλών στροφών, μέχρι να σχηματιστεί ένα ομοιογένες μείγμα χωρίς σβώλους.
3. Αφήστε το μίγμα να ωριμάσει για 5 λεπτά και ανακατέψτε ξανά.
4. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για 3-4 ώρες με περιοδική ανάδευση, χωρίς την προσθήκη επί πλέον νερού. Οι παραπάνω χρόνοι εξαρτώνται από την εποχή, την θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόστε την κόλλα ομοιόμορφα στην επιφάνεια με οδοντωτή σπάτουλα που επιλέγεται ανάλογα με τον τύπο του πλακιδίου και του υποστρώματος.
2. Τοποθετήστε τα πλακίδια εφαρμόζοντας ελαφριά πίεση εντός 15 - 20 λεπτών, πριν σχηματισθεί κρούστα στην επιφάνεια της κόλλας. Ο χρόνος αυτός μπορεί να μειωθεί σε υψηλές θερμοκρασίες ή σε πολύ ξερό και απορροφητικό υπόστρωμα.
3. Όλα τα περισσεύματα της κόλλας πρέπει να καθαριστούν όσο η κόλλα είναι ακόμα νωπή με βρεγμένο πανί ή σφουγγάρι δίνοντας ιδιαίτερη προσοχή στους αρμούς.
4. Στη συνέχεια μπορεί να γίνει η αρμολόγηση με τον αρμόστοκο ISOMIX TILE GROUT σε δάπεδα μετά από 24 ώρες και σε τοίχους μετά από 12 ώρες περίπου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Μην προσθέτετε υπερβολικές ποσότητες νερού διότι έτσι μειώνεται η δύναμη συγκόλλησης και η στεγανότητα της κόλλας.
- Όταν η κόλλα αρχίζει να σφίγγει θα πρέπει να αναδευτεί χωρίς την προσθήκη επιπλέον νερού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

2,5 - 4 kg κονιάματος / m² ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου, το μέγεθος και τον τύπο του πλακιδίου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Λευκή τιμεντοειδής κονία

Ειδικό βάρος νωπού κονιάματος: 1750 kg/m³

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C έως +35°C

Αντοχή σε θλίψη μετά 28 ημέρες: 10,5 MPa

Μέθοδος ελέγχου EN 196

Αντοχή σε κάμψη μετά 28 ημέρες: 4,0 MPa

Μέθοδος ελέγχου EN 196

Αποκόλληση στους 20°C: 2,17 N/mm² Μέθοδος ελέγχου EN 1348

Αποκόλληση στους 70°C: 1,5 N/mm² Μέθοδος ελέγχου EN 1348

Αποκόλληση μετά από εμβάπτιση σε νερό: 1,35 N/mm² Μέθοδος ελέγχου EN 1348

Αποκόλληση μετά από κύκλους ψύξης / απόψυξης: 1,20 N/mm²

Μέθοδος ελέγχου EN 1348

Ανοικτός χρόνος εφαρμογής: 20 – 30 λεπτά

Ολίσθηση: < 0,2 mm

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Κόλλες Πλακιδίων & Αρμόστοκοι

ISOMIX FLEX

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

	EVOCHEM S.A. Athens, Attica, Greece
EN 12004	
FLEX S 1000	improved cement based tile adhesive
C2TE	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°-30°C. Προστατέψτε τα σακιά από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, κλειστά σακιά, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΕΛΑΣΤΙΚΟΠΟΙΗΣΗ

Αν κατά τη φάση της ανάμιξης προσθέσουμε για ένα σάκο 25 κιλών 2 - 4 κιλά ακρυλικού γαλακτώματος ISOMIX ACR 300 και την ανάλογη ποσότητα νερού, η κόλλα θα αποκτήσει πολύ ενισχυμένα χαρακτηριστικά και θα είναι κατάλληλη για βιομηχανικές εφαρμογές και τεχνικά έργα. Θα έχει πρόσφυση πάνω σε δύσκολες επιφάνειες, και αντοχή στον παγετό. Επί πλέον θα γίνει πολύ ελαστική και θα ανταποκρίνεται στο EN 12002 S1. Θα είναι πλέον κατάλληλη για την τοποθέτηση πάσης φύσεως πλακιδών σε υποστρώματα με συστολοδιαστολές, ή / και δονήσεις, MDF και μοριοσανίδες, πισίνες, ταράσες, και δάπεδα με ενδοδαπέδια θέρμανση.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακιά των 25kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
25kg	01779	5204094017547

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Eye Dam. 1: H318 - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη Skin Irrit. 2: H315 - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος Skin Sens. 1: H317 - Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση STOT SE 3: H335 - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού P102 Μακριά από παιδιά. P261

Αποφεύγετε να αναπνέετε σκόνη / αναθυμιάσεις / αέρια / σταγονίδια / ατμούς / εκνεφώματα. **P271:** Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια/προστατευτικά ενδύματα/μέσα ατομής προστασίας για τα μάτια / πρόσωπο. **P304+P340:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή **P305+P351+P338:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλύνετε **P310:** Καλέστε αρέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό **P302+P352:** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι **P333 + P313** Εάν παρατηρηθεί ερεθισμός του δέρματος ή εμφανιστεί εξάνθημα: Συμβουλευθείτε/Επισκεφθείτε γιατρό **P362 + P364** Βγάλτε τα μολυσμένα ρούχα και πλύνετε τα πριν τα ξαναχρησιμοποιήσετε. **P501** Διάθεση του περιεχομένου/περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφεριακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/EK, ΥΡΕΚΑ – N. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει τσιμέντο portland, χημικά. Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Τσιμέντο portland, χημικά; Calcium dihydroxide

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

