



Αστάρια

ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 20.10.2025

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER** είναι νέο ταχυστέγνωτο αστάρι πρόσφυσης υβριδικής τεχνολογίας πολυμερικών ρητινών ενισχυμένο με ειδικής κοκκομετρίας χαλαζιακή άμμο. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να δημιουργεί γέφυρα πρόσφυσης σε πολύ λείες και χαμηλής απορροφητικότητας επιφάνειες όπως εφυσωμένα κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, πατητή τσιμεντοκονία κλπ. Αναπτύσσεται σε λιγότερες από 24 ώρες αντοχή στην υγρασία, ενώ επικαλύπτεται σε 15' – 2 ώρες ανάλογα την θερμοκρασία και την υγρασία. Προσφέρει εξαιρετικά ισχυρή πρόσφυση στο υπόστρωμα και αντοχή στη γήρανση. Έχει υψηλή αντοχή σε αλκαλικό περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετική πρόσφυση στις περισσότερες επιφάνειες
- Κατάλληλο για τσιμεντοειδείς και άλλες κόλλες και επιχρίσματα
- Πολύ υψηλή ικανότητα διείσδυσης
- Ταχυστέγνωτο - μπορεί να επικαλυφθεί μετά από 15' – 2 ώρες
- Ισχυροποίηση υποστρώματος
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Εύκολη εφαρμογή, φιλικό στο χρήστη
- Χρωματισμένο για αναγνώριση περασμένης επιφάνειας

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Δημιουργία κατάλληλων συνθηκών πρόσφυσης σε παλαιά κεραμικά πλακίδια, μάρμαρα, μωσαϊκά, πατητή τσιμεντοκονία όπου πρόκειται να επικολληθούν νέα πλακίδια.
 - Είναι επίσης κατάλληλο για εμφάνες μπετόν, τσιμεντοσανίδα, πλάκες πολυστερίνης EPS & XPS, σκυρόδεμα, ξύλα, φυσικές πέτρες κλπ.
 - Αστάρωμα λείων επιφανειών - γέφυρα πρόσφυσης - πριν την εφαρμογή σοβά ή ακρυλικού στόκου σπατουλαρίσματος.
- Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας σε μία μικρή επιφάνεια πριν την εφαρμογή.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες εφαρμογής πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνες, λάδια και σαθρά υπολείμματα.

Εφαρμογή

1. Αναδεύστε καλά πριν την χρήση.
2. Το **ISOMIX QUARTZ GLASS PRIMER** είναι έτοιμο για χρήση - δεν χρειάζεται αραιώση.
3. Εφαρμόστε με ρολό ή με σύστημα ψεκασμού ομοιόμορφα στην επιφάνεια.
4. Αν απαιτείται μπορείτε να εφαρμόσετε και δεύτερη στρώση για να πετύχετε τη ζητούμενη αδρότητα
5. Η τοποθέτηση των νέων πλακιδίων μπορεί να γίνει μετά από 15' - 2 ώρες, φροντίζοντας να μην σκονισθεί η επιφάνεια.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίζουμε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση με νερό και σαπούνι.

ΑΠΟΔΟΣΗ

0,2 – 0,4 kg/m² ανάλογα με την επιφάνεια.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση: Ακρυλική ρητίνη

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Γαλάζιο

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ειδικό βάρος: 1,50 ± 0,05 kg/m³

Διαλύτης: νερό

Χρόνος επικάλυψης: 15' – 2 ώρες (25°C & 50% Σχετική Υγρασία)

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 36 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Γαλάζιο 1kg, 4kg, 10kg, 15kg

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
1kg	7307	5204094073079
4kg	7291	5204094072911
10kg	7333	5204094073338
15kg	7292	5204094072928

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας πριν τη χρήση.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

