



Επιχρίσματα

ISOMIX WALL STUCCO

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Ο **ISOMIX WALL STUCCO** είναι λευκός, λεπτόκοκκος ακρυλικός στόκος κατάλληλος για εξομάλυνση και προετοιμασία επιφανειών πριν από το βάψιμο. Αποτελείται από λευκό τσιμέντο Portland, επιλεγμένα λεπτόκοκκα αδρανή υψηλής ποιότητας και λευκότητας, ειδικά βελτιωτικά πρόσθετα και ακρυλικές ρητίνες, για την επίτευξη εξαιρετικής πρόσφυσης, αντοχής και στεγανότητας. Ανακατεύεται εύκολα με το νερό χωρίς να δημιουργούνται σβώλοι και παράγεται μια κρεμώδης μάζα, που απλώνεται εύκολα στον τοίχο. Δεν χρειάζεται να προηγηθεί αστάρωμα και προετοιμασία της επιφάνειας με λαδόστοκους. Τρίβεται εύκολα, δεν σκάει και δίνει ανθεκτικό και ομοιόμορφο τελείωμα. Αφήνει την επιφάνεια να αναπνέει και είναι φιλικό προς το περιβάλλον.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Εξαιρετικό φινιρίσμα
- Υψηλές αντοχές
- Άριστη εργασιμότητα
- Εύκολο τρίψιμο
- Άριστη πρόσφυση
- Αντοχή στην υγρασία και στον παγετό
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση
- Ταχύτητα - καθαριότητα

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σπατουλάρισμα εσωτερικών και εξωτερικών επιφανειών τοίχων και οροφών πριν από το βάψιμο. Με το ίδιο υλικό σφραγίζονται και οι μικρορωγμές του σοβά.
- Κατάλληλο για επιφάνειες από σοβά, πορομπετόν, λείο σκυρόδεμα, γυψοσανίδες και τσιμεντοσανίδες.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Βεβαιωθείτε ότι οι επιφάνειες είναι καθαρές απαλλαγμένες από λάδια, σαθρά, σκόνες και ρύπους.
2. Για το στοκάρισμα μεγάλων ρωγμών χρησιμοποιήστε ελαστομερή ακρυλικό στόκο PRIME FLEX.
3. Οι πολύ απορροφητικές και οι ζεστές επιφάνειες συνιστάται να διαβρέχονται ελαφρά πριν την εφαρμογή.

Οι επιφάνειες από πορομπετόν ασταρώνονται με το ακρυλικό αστάρι διαλύτου ISOCRYL PRIMER DUR ή ακρυλικό αστάρι νερού ISOCRYL PRIMER DUR AQUA.

Ανάμιξη

1. Σε καθαρό δοχείο προσθέστε περίπου 8kg νερό και υπό ανάδευση το περιεχόμενο ενός σάκου 20kg.
2. Αναμίξτε μέχρι να σχηματιστεί μια ομοιογενής πηχτή πάστα χωρίς σβώλους, με την κατάλληλη εργασιμότητα για σπατουλάρισμα.
3. Το μίγμα παραμένει εργάσιμο για τουλάχιστον 2 ώρες.

Εφαρμογή

1. Εφαρμόζουμε το προϊόν στην επιφάνεια με σπάτουλα σε δύο στρώσεις.
2. Με την πρώτη στρώση πάχους 1-2 mm καλύπτονται όλα τα κενά και τυχόν ρωγμές.
3. Η δεύτερη στρώση ακολουθεί μετά από 4-5 ώρες και αφού τραβήξει η πρώτη στρώση.
4. Η δεύτερη στρώση μπορεί να τριφτεί με γυαλόχαρτο μόλις στεγνώσει τελείως, ώστε να γίνει απόλυτα λεία.
5. Η βαφή της τελικής επιφάνειας γίνεται μετά από 3 περίπου ημέρες με SWAN ακρυλικά ή πλαστικά χρώματα.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατό περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Αποφύγετε την εφαρμογή σε επιφάνειες εκτεθειμένες σε έντονη ηλιακή ακτινοβολία ή υψηλές θερμοκρασίες.
- Το προϊόν πρέπει να δουλεύεται σε θερμοκρασία από +10°C έως +35°C. Οι επιφάνειες πρέπει να προστατεύονται από γρήγορο στέγνωμα, τον παγετό, ή την έντονη ακτινοβολία. Σε περιόδους καύσωνα υγραίνουμε περιοδικά.

ΑΠΟΔΟΣΗ

1kg κονιάματος/m² για στρώση πάχους 1mm, ανάλογα με την κατάσταση του υπόβαθρου.

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Υπέρ-λεπτόκοκκη κονία

Χρώμα: Λευκό

Μέγιστος κόκκος: 90 µm

Αντοχή σε θλίψη μετά 28 ημέρες: 7 Μπα Μέθοδος ελέγχου EN 1015-11

Αντοχή σε κάμψη μετά 28 ημέρες: 2 Μπα Μέθοδος ελέγχου EN 1015-11

Θερμοκρασία εφαρμογής: +10°C έως +35°C

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Επιχρίσματα

ISOMIX WALL STUCCO

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

	EVOCHEM S.A. Athens, Attica, Greece
EN 1015	
ISOMIX WALL STUCCO General purpose plastering mortar for internal use	
2010	

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Το προϊόν πρέπει να αποθηκεύεται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C -30°C. Προστατέψτε τα σακιά από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμένει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα σακιά, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Σακιά 4kg, 20kg


ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
4kg	05114	5204094070054
20kg	05108	5204094070153

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



H315 Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **H317** Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική δερματική αντίδραση **H318** Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη **H335** Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού **P102** Μακριά από παιδιά **P271**: Να χρησιμοποιείται μόνο σε ανοικτό ή καλά αεριζόμενο χώρο **P280** Να φοράτε προστατευτικά γάντια / προστατευτικά ενδύματα/ μέσα ατομικής προστασίας για τα μάτια/ πρόσωπο **P305+P351+P338** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Απομακρύνετε τους φακούς επαφής, αν υπάρχουν και είναι εύκολο να γίνει. Συνεχίστε να ξεπλένετε. **P310** Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό **P302+P352** ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ:

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μείγματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

