



## Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

# MEGASIL BATH & KITCHEN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **MEGASIL BATH & KITCHEN** είναι όξινη σιλικόνη ενός συστατικού, πολύ ελαστική, εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Είναι κατάλληλη για σφραγίσεις αρμών σε μπάνια και κουζίνες όπου απαιτείται πολύ υψηλή αντοχή στην υγρασία και στην ανάπτυξη μούχλας. Έχει εξαιρετική πρόσφυση σε πολλές επιφάνειες μεγάλη αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες και διατηρεί το χρώμα της αναλλοίωτο.

### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή ελαστικότητα
- Σταθερότητα χρώματος
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Αντοχή στις υπεριώδεις ακτίνες (περιέχει φίλτρο UV)
- Εξαιρετικές αντιμυχλικές ιδιότητες
- Εύκολη εφαρμογή

### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών σε κουζίνες και μπάνια
- Σφράγιση αρμών περιμετρικά σε μπανιέρες και ντους
- Σφράγιση αρμών νεροχυτών και πάγκων εργασίας
- Σφράγιση αρμών σε τουαλέτες και νιπτήρες
- Σφράγιση αρμών σε περιοχές όπου υπάρχει περίπτωση ανάπτυξης μούχλας
- Δεν είναι κατάλληλη για σφράγιση ενυδρείων

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λίπη
  2. Χρησιμοποιήστε primer ISOCRYL PRIMER DUR, ISOCRYL PRIMER DUR AQUA ή PRIMER PU 900 σε πορώδεις επιφάνειες
  3. Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης
  4. Διορθώστε με **MEGASIL BATH & KITCHEN**
  5. Η τελική επιφάνεια διαμορφώνεται με σαπουνόνερο πριν στεγνώσει
- Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος**  
**Δεν είναι κατάλληλη για PVC, PE, PP, PTFE και ασφαλτικά υποστρώματα**

### ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΜΟΥ

**Ελάχιστο πλάτος:** 5mm

**Μέγιστο πλάτος:** 30mm

**Ελάχιστο βάθος:** 5mm

**Συνιστάται:** 2 X βάθος = πλάτος.

### ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Εξ αιτίας του όξινου χαρακτήρα της η **MEGASIL BATH & KITCHEN** μπορεί να επηρεάσει μέταλλα όπως τον χαλκό και τον μόλυβδο. Η **MEGASIL BATH & KITCHEN** δεν είναι κατάλληλη για εφαρμογή σε φυσική πέτρα, μάρμαρο κλπ. Για σφράγιση και συγκόλληση σε φυσικές πέτρες και μάρμαρα χρησιμοποιήστε ALL FIX M-S POLYMER.

### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με white spirit αμέσως μετά την εφαρμογή

### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Βάση:** Πολυσιλοξάνιο

**Χρώμα:** Διαφανές, Λευκό

**Μορφή:** Πάστα

**Σύστημα ωρίμανσης:** Ωρίμανση με υγρασία

**Δημιουργία υμενίου (20°C/ 65% R.H.):** Ca. 15 min

**Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.):** 2mm /24h

**Σκληρότητα (DIN 53505):** ±15 Shore A

**Ειδικό βάρος (DIN 53479):** 1,00 gr/ml (Διαφανές )


1,20 gr/ml (Λευκό)

**Αντοχή στη θερμοκρασία:** Από -40°C έως +140°C

**Μέγιστη παραμόρφωση:** 20%

**Συντελεστής ελαστικότητας 100% (DIN 53504):** 0,35 N/mm<sup>2</sup>

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C - +35°C



### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 280 ml Διαφανής, Λευκή

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
280ml Διαφανής	04009	5204094040095
280ml Λευκή	04008	5204094040088

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

MEGASIL BATH & KITCHEN

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

**ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ  
ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ**

ΕUH208: Περιέχει 4,5-διχλωρο-2-οκτυλ-2Η-ισοθειαζολ-3-όνη.  
Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

**Evochem**®

EVOCHEM A.E.  
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα  
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244  
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

