



#### ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **MINOS ASPHALT SEAL** είναι ελαστικό σφραγιστικό και προστατευτικό υλικό με βάση την ασφάλτο. Έχει άριστη πρόσφυση, στεγνώνει γρήγορα και προσφέρει στεγανοποίηση και αντισκωριακή προστασία σε πολλές εφαρμογές.

#### ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Υψηλή και μακροχρόνια αντισκωριακή προστασία
- Γρήγορο στέγνωμα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Εξαιρετική ελαστικότητα
- Υδατοαπωθητικό
- Δεν τρέχει σε κάθετες επιφάνειες
- Εξαιρετική αντοχή στις καιρικές συνθήκες
- Εξαιρετική αντοχή στα ελαφρά οξέα και αλκαλικά διαλύματα
- Εύκολη εφαρμογή

#### ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

Ιδανικό για πισάρισμα αυτοκινήτων, μεταλλικών κοιλοτήτων, ξύλων, για επισκευές ασφαλτικών και ειδικών μονώσεων, υδρορροών και προστασία για κολώνες ΔΕΗ και ΟΤΕ, ξύλινα σκάφη κλπ.

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΕΦΑΡΜΟΓΗΣ

##### Προετοιμασία επιφανειών

Οι επιφάνειες πρέπει να έχουν λειανθεί και να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ξένα υλικά (σκουριές, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, κλπ).

##### Εφαρμογή

1. Ανακινήστε το spray για 2 λεπτά πριν την χρήση, ώστε να υπάρχει το επιθυμητό αποτέλεσμα.
2. Εφαρμόστε ομοιόμορφα μια στρώση στο επιθυμητό πάχος από απόσταση 25-30cm.
3. Αν επιθυμείτε μπορείτε να εφαρμόσετε μία δεύτερη στρώση ανάλογα με το βαθμό προστασίας που επιθυμείτε μόλις η πρώτη στρώση στεγνώσει τελείως.
4. Ανακινήστε τη φιάλη πριν εφαρμόσετε τη δεύτερη στρώση.
5. Μετά τη χρήση γυρίστε ανάποδα τη φιάλη και ψεκάστε για 5" ώστε να καθαριστεί η βαλβίδα.

**Ο χρόνος στεγνώματος εξαρτάται από τη θερμοκρασία και υγρασία του περιβάλλοντος και από το πάχος της στρώσης.**

##### ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Με διαλυτικό νίτρου ή διαλυτικό γενικής χρήσης.

##### ΑΠΟΔΟΣΗ

2-3m<sup>2</sup>/400ml σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

##### ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Μορφή:** Υγρό

**Χρώμα:** Μαύρο

**Αντοχή στη θερμοκρασία:** έως 80°C

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** 10°C - 30°C

**Στέγνωμα:** 30 λεπτά - 2 ώρες στην αφή.

**Επαναβαφή:** μετά από 8 - 10 ώρες. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρύες / υγρές συνθήκες.

**ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις)** (Οδηγία 2004/42/ΕΚ)  
Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Βε 'Ειδικά προϊόντα φινιρίσματος'): 840 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 820 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση).

#### ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε Θερμοκρασία 5°C - 35°C, μακριά από πηγές ανάφλεξης. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

#### ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 5 χρόνια από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στις αθηντικές, μη-ανοιγμένες φιάλες, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

#### ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Spray 400ml μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
400ml	9215	5204094092155

#### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



Acute Tox. 4: H332 - Επιβλαβές σε περίπτωση εισπνοής Aerosol 1: H229 - Δοχείο υπό πίεση. Κατά τη θέρμανση μπορεί να διαρραγεί Aerosol 1: H222 - Εξαιρετικά εύφλεκτο αερόλυμα STOT RE 2: H373 - Μπορεί να προκαλέσει βλάβες στα όργανα ύστερα από παρατεταμένη ή επανειλημμένη έκθεση P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα P102: Μακριά από παιδιά P210: Μακριά από θερμότητα, θερμές επιφάνειες, σπινθήρες, γυμνές φλόγες και άλλες πηγές ανάφλεξης. Μην καπνίζετε P211: Μην ψεκάζετε κοντά σε γυμνή φλόγα ή άλλη πηγή ανάφλεξης P251: Να μην τρुπηθεί ή καεί ακόμη και μετά τη χρήση P304+P340: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή P410+P412: Να προστατεύεται από τις ηλιακές ακτίνες. Να μην εκτίθεται σε θερμοκρασίες που υπερβαίνουν τους 50°C/122°F P501: Διάθεση του περιεχομένου και / ή του περιέκτη του σύμφωνα με το σύστημα διαλογής που χρησιμοποιεί ο δήμος σας Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση: Αιθυλοβενζόλιο

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00