



Προστασία & Συντήρηση Ξύλου

PARQUET VARNISH AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 13.11.2024

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **PARQUET VARNISH AQUA** είναι διαφανές πολυουρεθανικό βερνίκι υδατικής βάσης ενός ή δύο συστατικών (με προσθήκη σκληρυντή), κατάλληλο για ξύλινα δάπεδα. Είναι άοσμο, απλώνει εύκολα και δημιουργεί ένα όμορφο φινίρισμα, αναδεικνύοντας τη φυσική ομορφιά του ξύλου. Δεν ξεφλουδίζει, δεν φουσκώνει χάρη στη μεγάλη του ελαστικότητα που ακολουθεί τις συστολές και διαστολές του ξύλου. Περιέχει φίλτρα UV για προστασία από την υπερύλη ηλιακή ακτινοβολία. Είναι υδατοαπωθητικό και έχει εξαιρετική αντοχή στη γήρανση, τη χάραξη και στο πλύσιμο με τα συνήθη οικιακά καθαριστικά. Η προσθήκη σκληρυντή βελτιώνει την αντοχή του βερνικιού στις μηχανικές καταπονήσεις και στα χημικά και επιταχύνει το στέγνωμα. Εσωτερικής και εξωτερικής χρήσης.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Σχεδόν Άοσμο
- Περιέχει φίλτρο UV
- Εξαιρετική διείσδυση
- Μεγάλη ελαστικότητα - δεν ξεφλουδίζει και δεν σπάει
- Εξαιρετική αντοχή στη γήρανση
- Εύκολη εφαρμογή
- Επιλογή εφαρμογής ως 1 ή 2 συστατικών

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Άριστη προστασία σε όλους τους τύπους ξύλινων παρκέτων: δάπεδα από συμπαγές ξύλο, πολυστρωματικά ξύλινα δάπεδα, μη πλαστικοποιημένα συνθετικά.
- Εξαιρετική προστασία σε καινούργιες ξύλινες κατασκευές όπως πόρτες, παράθυρα, κουφώματα, ταβάνια, ξυλεπενδύσεις, κουπαστές και σε κάθε ξύλινη επιφάνεια
- Συντήρηση και ανανέωση σε υφιστάμενες ξύλινες κατασκευές και έπιπλα.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προεργασία

Καινούργιες επιφάνειες: ελαφρύ τρίψιμο, αν χρειάζεται, για λεία επιφάνεια. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές καθαρές από λάδια και σκόνες. Λάδια και ρετσίνα απομακρύνονται με διαλυτικό νίτρου.

Για βερνικωμένες επιφάνειες: είναι σημαντικό να αφαιρεθούν παλιά βερνίκια με τριβείο ή με διαβρωτικό STRIPP N° CLEAN. Λειάνετε καλά την επιφάνεια και καθαρίστε τρίματα και σκόνη.

Προστασία του ξύλου: Εφαρμόστε μία ή δύο στρώσεις συντηρητικό XYLOFARM PROTECT AQUA για προστασία των επιφανειών από το σαρακή ή άλλα έντομα και φυτικούς οργανισμούς που μπορεί να προσβάλουν τα ξύλα (ειδικά τα μαλακά ξύλα).

Αστάρωμα: Εφαρμόστε ένα χέρι PARQUET PRIMER AQUA ή το PARQUET VARNISH AQUA αραιωμένο 30% με νερό. Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς (2 – 4h). Αφήστε την επιφάνεια να στεγνώσει εντελώς. Για χώρους με υγρασία ή για μαλακά ξύλα συνιστάται η εφαρμογή δύο στρώσεων. Λειάνετε την

επιφάνεια στην αρχή με χοντρό (150 – 180) και μετά με ψιλό (250 – 300) σπλερόχαρτο.

Εφαρμογή

1. Αν χρησιμοποιήσετε σκληρυντή, προσθέστε όλη τη ποσότητα της φιάλης στο βερνίκι και αναδεύστε καλά τα δύο συστατικά μέχρι πλήρους ομογενοποιήσεως. Αφήστε το μίγμα 10 λεπτά. Εφαρμόστε το πρώτο χέρι. Το μίγμα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εντός 3 - 4 ωρών.
2. Αν χρησιμοποιήσετε το βερνίκι ως ενός συστατικού, αναδεύστε καλά για 2 λεπτά και εφαρμόστε το πρώτο χέρι αραιωμένο με νερό 0 – 10%.
3. Αφού στεγνώσει καλά το πρώτο χέρι (4 – 24 ώρες) τρίβετε με γυαλόχαρτο Νο 180 και εφαρμόζετε το δεύτερο χέρι αραιωμένο με νερό 0 – 10%.
4. Παρόλο που οι βερνικωμένες επιφάνειες μπορούν να πατηθούν την επόμενη μέρα, αν επιθυμείτε τη μέγιστη μακροζωία προφυλάξτε τη βερνικωμένη επιφάνεια από βαριά χρήση για 5 – 9 μέρες.
5. Αποφύγετε να εφαρμόσετε το βερνίκι σε ένα παχύ στρώμα – μειώνεται η αντοχή και η μακροζωία της επιφάνειας.
6. Για μέγιστη αντοχή στο χρόνο, χρησιμοποιήστε σκληρυντή και εφαρμόστε τρία χέρια.

Συντήρηση

Πλύνετε με μαλακό καθαριστικό και νερό και ξεπλύνετε καλά με καθαρό νερό.

Προσοχή: τα ξύλα πριν την εφαρμογή πρέπει να είναι στεγνά (12-14% εσωτερική υγρασία). Συνθήκες Εφαρμογής: θερμοκρασία χώρου & δαπέδου +15°C έως + 25°C, Υγρασία χώρου 40% - 70%.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Τα εργαλεία καθαρίζονται αμέσως μετά την χρήση με νερό.

ΑΠΟΔΟΣΗ

9 – 12m²/Lt ανά στρώση ανάλογα με την απορροφητικότητα του ξύλου

ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

Λόγω της πληθώρας υποστρωμάτων και συνθηκών, συνιστάται να διεξάγεται μια δοκιμή καταλληλότητας πριν την καθολική εφαρμογή. Για περισσότερες πληροφορίες επικοινωνήστε με το τεχνικό τμήμα της εταιρείας.

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Προστασία & Συντήρηση Ξύλου PARQUET VARNISH AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 13.11.2024

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος: Πολυουρεθανικό βερνίκι δαπέδων υδατικής βάσης

Μορφή: Παχύρρευστο υγρό

Χρώμα: Διαυγές

Οσμή: Χαρακτηριστική ρητινών

Μέθοδος εφαρμογής: Πινέλο, ρολό, spray

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 35°C

Αραίωση: με καθαρό νερό 0-10%

Στέγνωμα: Στην αφή 2 ώρες, επαναβάφεται μετά από 4 - 24 ώρες.

ΠΟΕ (ΠΤΗΤΙΚΕΣ ΟΡΓΑΝΙΚΕΣ ΕΝΩΣΕΙΣ) Οριακή τιμή της ΕΕ για αυτό το προϊόν κατηγορία Α/ε Εσωτερικής/εξωτερικής χρήσης βερνίκια και προϊόντα χρώσης ξύλου για τελειώματα, συμπεριλαμβανομένων των αδιαφανών προϊόντων χρώσης ξύλου: 130 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 60 gr/lit ΠΟΕ

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 30°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία τον παγετό και την άμεση έκθεση στην ηλιακή ακτινοβολία.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης τουλάχιστον 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Πλαστικά δοχεία των 750ml, 2,5Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
Σατινέ 750ml	5673	5204094056737
Σατινέ 2.5Lt	5674	5204094056744
Γυαλιστερό 750ml	5688	5204094056881
Γυαλιστερό 2.5Lt	5689	5204094056898
Ματ 750ml	5711	5204094057116
Ματ 2.5Lt	5712	5204094057123

Σκληρυντής		
Δοχείο 40ml	5675	5204094056751
Δοχείο 125ml	5676	5204094056768

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του μμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Πριν τη χρήση συμβουλευτείτε το Φύλλο Δεδομένων Ασφαλείας του προϊόντος.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

