



Ακρυλικά Χρώματα SWAN BETOFLEX AQUA Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **SWAN BETOFLEX AQUA** είναι ακρυλικό τσιμεντόχρωμα νερού εξαιρετικής ποιότητας, εξωτερικής χρήσης. Είναι ειδικά σχεδιασμένο για να παρέχει μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες. Έχει άριστη καλυπτικότητα, εξαιρετική πρόσφυση, απλώνεται εύκολα και έχει μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση. Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση, δεν παρουσιάζει κιμωλίαση και έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες. Είναι κατάλληλο επίσης για σοβά, τούβλα, πέτρες κλπ.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Μακροχρόνια προστασία σε εμφανές μπετόν και αλκαλικές (τσιμεντοειδείς) επιφάνειες.
- Μεγάλη αντοχή στις δυσμενείς καιρικές συνθήκες και στην ατμοσφαιρική ρύπανση
- Μεγάλη ελαστικότητα
- Άριστη καλυπτικότητα
- Εξαιρετική πρόσφυση
- Απλώνεται εύκολα
- Προσφέρει προστασία από την ενανθράκωση
- Δεν παρουσιάζει κιμωλίαση
- Έχει βακτηριοστατικές και μυκητοστατικές ιδιότητες

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Είναι κατάλληλο για οριζόντιες και κάθετες οικοδομικές επιφάνειες εξωτερικών χώρων.
- Ειδικά σχεδιασμένο για αλκαλικές επιφάνειες τσιμέντο, μπετόν κλπ.
- Εφαρμόζεται επίσης σε σοβά, τούβλα, πέτρες, τσιμεντοσανίδες κλπ.

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

Προετοιμασία επιφανειών

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές, απαλλαγμένες από ελαττωματικά ή κακής συνοχής υλικά, λάδια, γράσα, άλατα, σκόνες, έλαια ξυλοτύπων κλπ.
2. Οι καινούργιες επιφάνειες πρέπει να έχουν στεγνώσει εντελώς.
3. Για το στοκάρισμα μικρών ατελειών χρησιμοποιήστε ακρυλικό στόκο STANDARD. Για μεγάλες ρωγμές

χρησιμοποιήστε ελαστομερή ακρυλικό στόκο FLEX. Για σπατουλάρισμα χρησιμοποιήστε ρητινούχο ακρυλικό κονίαμα ISOMIX WALL STUCCO.

4. Καινούργιες επιφάνειες καθώς και παλαιές επιφάνειες που παρουσιάζουν ενανθράκωση του χρώματος ή είναι βαμμένες με κόλλα ή ασβέστη πρέπει να ασταρώνονται με ακρυλικό αστάρι νερού ISOCRYL PRIMER DUR AQUA ή με αστάρι διαλύτου ISOCRYL PRIMER DUR για σταθεροποίηση, στεγανοποίηση και μόνωση λεκέδων.

Εφαρμογή

Το **SWAN BETOFLEX AQUA** εφαρμόζεται με ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless σε δύο χέρια αραιωμένο περίπου 10% με καθαρό νερό.

ΕΚΘΕΣΗ ΣΕ ΜΟΛΥΒΔΟ

ΠΡΟΣΟΧΗ: Η επεξεργασία παλιών βαμμένων επιφανειών όπως στεγνό τρίψιμο ή χρήση φλόγας για την απομάκρυνση παλιών επιστρώσεων δημιουργεί σκόνη και επικίνδυνες αναθυμιάσεις. Ενδέχεται να απελευθερωθεί σκόνη μολύβδου. Ο μολύβδος είναι τοξικός. Η έκθεση στην σκόνη μολύβδου μπορεί να προκαλέσει σοβαρή ασθένεια. Υγρό τρίψιμο θα πρέπει να χρησιμοποιείται όπου είναι δυνατόν. Εάν η έκθεση δεν μπορεί να αποφευχθεί με την παροχή τοπικού εξαερισμού, θα πρέπει να χρησιμοποιηθεί εγκεκριμένη αναπνευστική συσκευή για τον έλεγχο της έκθεσης μολύβδου.

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Αφαιρέστε όσο το δυνατόν περισσότερο υλικό από τα εργαλεία πριν τον καθαρισμό τους. Καθαρίζετε τα εργαλεία αμέσως μετά την χρήση τους με ένα διάλυμα νερού και απορρυπαντικού.

ΑΠΟΔΟΣΗ

10 – 12 m²/Lt σε κατάλληλα προετοιμασμένες επιφάνειες

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Τύπος : Τσιμεντόχρωμα νερού ακρυλικής βάσης

Χρώμα: Λευκό, γκρι, κεραμιδί

Ειδικό βάρος: Λευκό 1,52 ± 0,2 gr/cm³ 25°C, γκρι 1,55 ± 0,2 gr/cm³ 25°C, κεραμιδί 1,55 ± 0,2 gr/cm³ 25°C,

Ιξώδες: 24000 cps 25°C

Μέθοδος εφαρμογής: Ρολό, πινέλο ή πιστόλι airless

Θερμοκρασία εφαρμογής: 10°C - 35°C

Αραίωση: 5 – 10% με καθαρό νερό

Στέγνωμα: Περίπου 1 ώρα στην αφή και περίπου 3 ώρες για επαναβαφή. Οι χρόνοι αυτοί επιμηκύνονται κάτω από κρίες / υγρές συνθήκες.

ΠΟΕ (Πτητικές Οργανικές Ενώσεις) (Οδηγία 2004/42/ΕΚ) Οριακή τιμή, μέγιστης περιεκτικότητας σε ΠΟΕ, της ΕΕ για το συγκεκριμένο προϊόν (κατηγορία Α/γ(Υ) "Εξωτερικών τοίχων ορυκτών υποστρωμάτων"): 75 gr/lit (2007), 40 gr/lit (2010). Το προϊόν περιέχει κατά μέγιστο 28 gr/lit ΠΟΕ (έτοιμο προς χρήση)

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Ακρυλικά Χρώματα

SWAN BETOFLEX AQUA

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Τα δοχεία πρέπει να αποθηκεύονται σε στεγνούς και δροσερούς χώρους σε θερμοκρασία 5°C - 35°C. Προστατέψτε τα δοχεία από την υγρασία και άμεση έκθεση στο ηλιακό φως.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 24 μήνες από την ημερομηνία παραγωγής. Το προϊόν πρέπει να παραμείνει στα αυθεντικά, μη-ανοιγμένα δοχεία, φέροντας τον αριθμό παραγωγής.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ


Λευκό 750ml, 3Lt, 10Lt
Γκρι 750ml, 3Lt, 10Lt
Κεραμιδί 750ml, 3Lt, 10Lt

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
750ml Λευκό	60606	5204094031161
3Lt Λευκό	60602	5204094031178
10Lt Λευκό	60600	5204094031185
750ml Γκρι	60604	5204094031796
3Lt Γκρι	60603	5204094031802
10Lt Γκρι	60601	5204094031819
750ml Κεραμιδί	3402	5204094034025
3Lt Κεραμιδί	3403	5204094034032
10Lt Κεραμιδί	03408	5204094034087

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Aquatic Chronic 1: H410 - Πολύ τοξικό για τους υδρόβιους
P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά
P103: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012) **EUH208:** Περιέχει μίγμα των : 5-χλωρο-2-μεθυλο-4-ισοθειαζολιν-3-όνη [EC no. 247-500-7] και 2-μεθυλο-2H-ισοθειαζολ-3-όνη [EC no. 220-239-6] (3:1). Μπορεί να προκαλέσει αλλεργική αντίδραση

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

