



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης COLOR WOOD SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2019



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Το **COLOR WOOD SEALANT** είναι υψηλής ποιότητας σφραγιστική μαστίχη αρμών ξύλου, αλουμινίου και άλλων δομικών υλικών χωρίς διαλύτες και σιλικονούχα πρόσθετα. Μετά τη σκλήρυνση μπορεί να τριφτεί και να περαστεί με διάφανα βερνίκια ξύλου – πατωμάτων. Διατίθεται σε 5 φυσικές αποχρώσεις του ξύλου.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Χημικά ουδέτερο
- Ελαστομερές
- Πολύ καλή συγκόλληση πολλές πορώδεις επιφάνειες, PVC και αλουμίνιο
- Τρίβεται
- Βάφεται
- Διατηρεί το χρώμα του αναλλοίωτο
- Περιέχει φίλτρα UV
- Υγρόντοχο
- Εύκολη εφαρμογή

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών μεταξύ τοιχοποιίας και ξύλου
- Σφράγιση αρμών μεταξύ σοβατεπί και πατώματος ή τοίχου
- Σφράγιση αρμών κουφωμάτων ξύλου, αλουμινίου και μετάλλου
- Σφράγιση αρμών σε μασίφ ξύλινα πατώματα και laminate
- Στοκάρισμα ατελειών, ανοιγμάτων και ρωγμών σε ξύλινα δάπεδα και επιφάνειες

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνης και λίπη.
2. Για ιδιαίτερα πορώδεις επιφάνειες εφαρμόστε αστάρι ISOCRYL PRIMER DUR ή ISOCRYL PRIMER DUR AQUA.
3. Εφαρμόστε το **COLOR WOOD SEALANT** με πιστόλι σιλικόνης.
4. Λειάνετε το υλικό με σπάτουλα ή βρεγμένο πανί.
5. Το υλικό μπορεί να τριφτεί 24 ώρες μετά την εφαρμογή.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος.

Δεν είναι κατάλληλο για φυσικές πέτρες, ασφαλτικά υλικά, γυαλί και για εφαρμογές μέσα σε νερό.

ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΜΟΥ

Ελάχιστο πλάτος: 5mm

Μέγιστο πλάτος: 20mm

Ελάχιστο βάθος: 5mm

Συνιστάται: βάθος αρμού = πλάτος αρμού

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Όταν το υλικό στεγνώσει αφαιρείται με μηχανικά μέσα

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Βάση : Ακρυλική διασπορά

Μορφή: Πάστα

Χρώματα: Δρυς, Οξιά, Κερασιά, Σφένδαμος, Μαόνι, Καρυδιά, Wenge

Σύστημα ωρίμανσης: Φυσικό στέγνωμα

Χρόνος σχηματισμού υμενίου (+20°C/65% r.F.): Περίπου 20 λεπτά

Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.): 1-2mm /24h

Επιμήκυνση: 15%

Αντοχή στη θερμοκρασία: Από -20°C - +80°C.

Θερμοκρασία εφαρμογής: +5°C - +35°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C - +25°C.

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

Υπό τις συνθήκες της αποθήκευσης 12 μήνες σε κλειστή συσκευασία.

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 280ml Δρυς, Οξιά, Κερασιά, Σφένδαμος, Μαόνι, Καρυδιά, Wenge

| ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ | ΚΩΔΙΚΟΣ | BARCODE |
|-----------------|---------|---------------|
| 280ml Δρυς | 04044 | 5204094040446 |
| 280ml Οξιά | 04045 | 5204094040453 |
| 280ml Κερασιά | 04048 | 5204094040477 |
| 280ml Σφένδαμος | 04047 | 5204094040460 |
| 280ml Μαόνι | 04046 | 5204094040484 |
| 280ml Καρυδιά | 4054 | 5204094040545 |
| 280ml Wenge | 4051 | 5204094040514 |

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης COLOR WOOD SEALANT

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2019

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

Σύμφωνα με τον Κανονισμό N°1272/2008 (CLP), το προϊόν δεν έχει ταξινομηθεί σαν επικίνδυνο.

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

