



# Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης FIRESEAL 1500°C

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



## ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **FIRESEAL 1500°C** είναι σφραγιστικό σε μορφή πάστας εξαιρετικών τεχνικών προδιαγραφών. Μετά την ωρίμανση του αποκτά σκληρή μορφή με μεγάλη αντοχή στις υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C.

## ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Έτοιμο για χρήση
- Δεν σπάζει και δεν σβολιάζει μετά το στέγνωμα
- Αντοχή σε υψηλές θερμοκρασίες έως 1500°C.
- Δεν περιέχει αμίαντο

## ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Σφράγιση αρμών και ανοιγμάτων σε περιοχές που αναπτύσσονται υψηλές θερμοκρασίες.
- Εγκαταστάσεις συστημάτων θέρμανσης.
- Σφραγίσεις σε τζάκια, θερμάστρες, φούρνους, ψησταριές κλπ.
- Η **FIRESEAL 1500°C** μπορεί να εφαρμοστεί σε επιφάνειες από τσιμέντο, μέταλλο, τούβλο.

## ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνης και λίπη. Ελαφρά ύγραση των επιφανειών αυξάνει την δύναμη της συγκόλλησης.
2. Εφαρμόστε με πιστόλι σιλικόνης ή σπάτουλα.
3. Διορθώστε με **FIRESEAL 1500°C**.

Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος.

## ΜΕΓΕΘΟΣ ΑΡΜΟΥ

Ελάχιστο πλάτος: 5mm

Μέγιστο πλάτος: 20mm

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή. Όταν το υλικό στεγνώσει αφαιρείται με μηχανικά μέσα

## ΠΑΡΑΤΗΡΗΣΕΙΣ

- Ελαφριά θέρμανση του συστήματος θέρμανσης κατά τη διάρκεια 12 ωρών μετά την εφαρμογή της **FIRESEAL 1500°C** εμποδίζει τη δημιουργία

φυσάλιδων και βοηθά τη δομή του προϊόντος.

- Η **FIRESEAL 1500°C** δεν ενδείκνυται σε εφαρμογές που υπάρχουν συνέχεια λιμνάζοντα νερά.

## ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Καθαρίστε με νερό αμέσως μετά την εφαρμογή.

## ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

**Βάση:** Πυριπικό νάτριο

**Μορφή:** Πάστα

**Χρώμα:** Μαύρο

**Σύστημα ωρίμανσης:** Φυσικό στέγνωμα

**Δημιουργία υμενίου (20°C/ 65% R.H.):** 5 - 10 min.

**Ταχύτητα σκλήρυνσης (20°C/ 65% R.H.):** 2mm /24h

**Συρρίκνωση:** Καμία

**Ειδικό βάρος:** 1,80 gr /ml

**Αντοχή στη θερμοκρασία:** Έως 1500°C

**Θερμοκρασία εφαρμογής:** +5°C - +30°C

## ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε δροσερό και ξηρό χώρο με θερμοκρασία από +5°C έως +25 °C.

## ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

12 μήνες σε κλειστή συσκευασία, υπό τις συνθήκες αποθήκευσης

## ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 310ml μαύρο

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
310ml	04040	5204094040408

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr





## Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης

# FIRESEAL 1500°C

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

### ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ



**Eye Dam. 1: H318** - Προκαλεί σοβαρή οφθαλμική βλάβη **Skin Irrit. 2: H315** - Προκαλεί ερεθισμό του δέρματος **STOT SE 3: H335** - Μπορεί να προκαλέσει ερεθισμό της αναπνευστικής οδού **P101**: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102**: Μακριά από παιδιά **P103**: Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P302+P352**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΟ ΔΕΡΜΑ: Πλύνετε με άφθονο νερό και σαπούνι **P304+P340**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΙΣΠΝΟΗΣ: Μεταφέρετε τον παθόντα στον καθαρό αέρα και αφήστε τον να ξεκουραστεί σε στάση που διευκολύνει την αναπνοή **P305+P351+P338**: ΣΕ ΠΕΡΙΠΤΩΣΗ ΕΠΑΦΗΣ ΜΕ ΤΑ ΜΑΤΙΑ: Ξεπλύνετε προσεκτικά με νερό για αρκετά λεπτά. Εάν υπάρχουν φακοί επαφής, αφαιρέστε τους, εφόσον είναι εύκολο. Συνεχίστε να ξεπλένετε **P310**: Καλέστε αμέσως το ΚΕΝΤΡΟ ΔΗΛΗΤΗΡΙΑΣΕΩΝ ή ένα γιατρό **P501**: Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ - Ν. 4042/2012). Ουσίες που συμβάλλουν στην ταξινόμηση : Silicic acid, sodium salt (1.6 < MR < 2.6)

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη - υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



ΤΕΧΝΙΚΗ ΥΠΟΣΤΗΡΙΞΗ

210.5590460

ΑΠΟ ΔΕΥΤΕΡΑ ΕΩΣ ΠΑΡΑΣΚΕΥΗ 8:00 ΜΕ 16:00

# Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

