



Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης POWERFIX W MONTAGE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015



ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ

Η **POWERFIX W MONTAGE** είναι υδατοδιαλυτή κόλλα για εύκολες και γρήγορες συγκολλήσεις - στερεώσεις. Μπορεί να αντικαταστήσει τη χρήση καρφιών, βιδών και παξιμαδιών σε πολλές περιπτώσεις. Προσφέρει οικονομική λύση για εύκολες εφαρμογές.

ΠΛΕΟΝΕΚΤΗΜΑΤΑ

- Ισχυρή συγκόλληση
- Μεγάλη απόδοση
- Γρήγορη εφαρμογή
- Πολλαπλή δυνατότητα συγκολλήσεων
- Κολλάει σε ανώμαλες επιφάνειες
- Δεν περιέχει διαλύτες - φιλική προς το περιβάλλον
- Εσωτερική και εξωτερική χρήση

ΕΦΑΡΜΟΓΕΣ

- Ιδανική για συναρμολόγηση εξαρτημάτων και στερέωση σε κατασκευές και επισκευές σπιτιών.
- Κατάλληλη για συγκολλήσεις επιγραφών πόρτας, προφίλ και αρμοκάλυπτων, σοβατεπί, πάνελς, καναλιών καλωδιώσεων, διακοσμητικών προφίλ, κεραμικών πλακιδίων, τούβλων, μετάλλων κλπ.
- Κολλάει πέτρα, τούβλο, ξύλο, πλάκες διογκωμένες και εξηλασμένες πολυστερίνης, μέταλλο, πλαστικά (εκτός PS, PP, PE)

ΟΔΗΓΙΕΣ ΧΡΗΣΗΣ

1. Οι επιφάνειες πρέπει να είναι στεγνές και καθαρές από σκόνη και λιπαρές ουσίες
 2. Χρησιμοποιήστε πιστόλι σιλικόνης
 3. Εφαρμόστε σβώλους ή γραμμές κόλλας ανά 20cm στην επιφάνεια που θέλετε να στερεώσετε
 4. Τοποθετήστε τη στο επιθυμητό σημείο και πιέστε δυνατά
- Συνιστάται δοκιμή καταλληλότητας του προϊόντος για κάθε εφαρμογή**

ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΣ

Εργαλεία και υπολείμματα νωπής κόλλας καθαρίζονται αμέσως μετά την εφαρμογή με νερό.

ΚΑΤΑΝΑΛΩΣΗ

300-1000 gr/m² ή 25-40 gr/m

ΤΕΧΝΙΚΑ ΧΑΡΑΚΤΗΡΙΣΤΙΚΑ

Μορφή: Παχύρρευστη πάστα

Χρώμα: Υπόλευκο

Οσμή: Χαρακτηριστική

Ιξώδες: 65000 mPas 25 °C

Ειδικό Βάρος: 1.5 ± 0.15 gr/cm³ 25°C

PH: 8 - 9

Αναφλεξιμότητα: Όχι εύφλεκτο

Ανοικτός χρόνος: Περίπου 5 - 10 λεπτά σε θερμοκρασία (18°C-25°C)

Τελικό στέγνωμα: 24h

Αντοχή σε θερμική καταπόνηση: -20°C - +70°C

Θερμοκρασία εφαρμογής: 5°C - 30°C

ΑΠΟΘΗΚΕΥΣΗ

Αποθηκεύεται σε χώρους στεγνούς και δροσερούς από +5°C έως +30°C. Να προφυλάσσεται από πηγές ανάφλεξης και άμεση έκθεση την ηλιακή θερμότητα

ΔΙΑΡΚΕΙΑ ΖΩΗΣ

24 μήνες σε κλειστή συσκευασία στις αναφερόμενες συνθήκες αποθήκευσης

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ

Φύσιγγες 280ml

ΣΥΣΚΕΥΑΣΙΑ	ΚΩΔΙΚΟΣ	BARCODE
280ml	04251	5204094042167

ΟΔΗΓΙΕΣ ΥΓΙΕΙΝΗΣ, ΑΣΦΑΛΕΙΑΣ & ΠΡΟΣΤΑΣΙΑΣ ΠΕΡΙΒΑΛΛΟΝΤΟΣ

P101: Εάν ζητήσετε ιατρική συμβουλή, να έχετε μαζί σας τον περιέκτη του προϊόντος ή την ετικέτα **P102:** Μακριά από παιδιά **P103:** Διαβάστε την ετικέτα πριν από τη χρήση **P501:** Διάθεση του περιεχομένου / περιέκτη σύμφωνα με τους τοπικούς / περιφερειακούς / εθνικούς / διεθνείς κανονισμούς (Οδηγία 2008/98/ΕΚ, 2000/532/ΕΚ, ΥΠΕΚΑ -Ν. 4042/2012)

Evochem®

EVOCHEM A.E.

Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα

Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244

E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr






Μαστίχες Στεγάνωσης & Στερέωσης POWERFIX W MONTAGE

Φύλλο Τεχνικών Προδιαγραφών

Έκδοση: 06.06.2015

Οι τεχνικές προδιαγραφές και οι οδηγίες που περιλαμβάνονται σε αυτό το τεχνικό φυλλάδιο βασίζονται στη μακρόχρονη γνώση και εμπειρία μας από τις εφαρμογές υλικών και την έρευνα και τις δοκιμές του τμήματος έρευνας και ανάπτυξης. Λαμβάνοντας υπ' όψιν τους παράγοντες και τις συνθήκες που μπορούν να επηρεάσουν την εφαρμογή των χημικών προϊόντων, οι τεχνικές προδιαγραφές δεν απαλλάσσουν τον τελικό χρήστη από την ευθύνη – υποχρέωση δοκιμής καταλληλότητας του προϊόντος, ο οποίος και φέρει αποκλειστικά την ευθύνη εφαρμογής. Είμαστε μόνο υπεύθυνοι για τα προϊόντα μας να είναι απαλλαγμένα από ελαττώματα και σταθερής ποιότητας. Οι χρήστες είναι υπεύθυνοι για τη συμμόρφωση με την τοπική νομοθεσία και για τη λήψη των απαιτούμενων εγκρίσεων ή εξουσιοδοτήσεων. Η έκδοση του παρόντος τεχνικού φυλλαδίου ακυρώνει κάθε άλλη προηγούμενη έκδοση για το ίδιο προϊόν.



Evochem®

EVOCHEM A.E.
Θέση Τζαβερδέλλα 13341, Φυλή, Αττική, Αθήνα
Tel.: 210 5590460, 210 5590155 Fax: 210 5590244
E-mail: info@evochem.gr Website: www.evochem.gr

